



## PASTA MURO EXTERIOR

KEM PRO  
EXTERIOR  
J01 904M9100

REV. 16 / agosto / 2006

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO



Producto de adecuado poder de relleno y de mayor dureza respecto a las pastas tradicionales.

La Pasta Muro Exterior se encuentra formulada libre de Plomo, Cromo y otros Metales pesados. No es tóxica ni contamina el medio ambiente.

### USOS RECOMENDADOS

- Superficies exteriores

Se recomienda para alisar superficies estucadas, en muros exteriores, antes de pintar.

Solo tapa fisuras pequeñas sobre estucos firmes y que no esten soplados.

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	:	Acrilica
Código Comp.	:	J01 904M 9100
Color	:	Blanco
Consistencia	:	Pasta Tixotrópica
Sólidos por peso	:	75 +/- 2%
Peso específico	:	1,72 +/- 0,05 gr./cc (25°C)
Rendimiento	:	1 - 2 Kg./m <sup>2</sup>
Aplicación	:	Llana metálica
Tiempo de Secado (20°C, 60% HR)	:	Tacto : 2 - 3 horas Duro : 24 horas Lijable : Después de 6 horas dependiendo de la humedad ambiental.
Envase de Suministro	:	Galón y 5 galones.
Estabilidad de Almacenaje	:	12 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)



EXTERIOR



EXCELENTE LIJABILIDAD



RENDIMIENTO



ALTA ADHERENCIA



APLICACION

## PREPARACION DE SUPERFICIES

Estuco y Hormigón: Neutralizar con una solución de ácido muriático diluido 1:2 con agua y luego enjuagar perfectamente.

Para lograr una buena adherencia la superficie deberá encontrarse libre de polvo, grasa, aceite y perfectamente seca.

Se aplicará con llana metálica, arrastrándola firmemente con el objeto que corra con facilidad y alise el perfil de rugosidad de los estucos.

**IMPORTANTE:** Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento.  
No aplicar a temperaturas bajo 10°C.

**KEM PRO**  
LINEA PROFESIONAL

CONTRATISTA

**NOTAS :**

\* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información.

\* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

